

ООО «Бантышевский щебень»
 Украина, Кировоградская обл., г.Новоукраинка
 тел. (0564) 92-25-85, 92-27-87 www.ngk-ua.com

Паспорт качества № 251012/5
 от 25.10.2012 г.
 испытаний щебня

Материалы: щебень гранитный фр. 5-20 мм
 из изверженных интрузивных пород

№ п/п	Наименование показателей	Требования ДСТУ Б В.2.7-75-98	Результаты лабораторных испытаний
1	Потеря массы при испытаниях в цилиндре, % Марка щебня по дробимости	12-16	15 1200
2	Содержание зерен слабых пород, % (не больше)	5,0	2,5
3	Содержание пылевидных, илестых и глинистых частиц, % (не больше)	2,0	0,7
4	Содержание пластинчатых (лещадных) и игловатых зерен, % (не больше) Форма зерен	35	12 обычная
5	Насыпная плотность в сухом виде, кг/м ³ Класс КРЗ Группа по плотности		1336 Плотные Тяжелые
6	Содержание глины в комках, % (не больше)	0,25	Отсутствует
7	Потеря массы при испытаниях на морозостойкость, % (не больше) Количество циклов Марка по морозостойкости	5 150	4 Выдерживает F-300
8	Содержание металлических включений, %	Не должно быть	0
9	Содержание вредных компонентов (диоксид кремния), моль/л, не больше	50	40

Зерновой состав, %

Размер отверстий контрольных сит, мм	Полные остатки, % ДСТУ Б В.2.7-75-98	Полные остатки, %
5	90-100	93,5
12,5	30-80	65,3
20	<10	7,2
25	<0,5	0

Заключение: Доставленная проба щебня соответствует фр.5-20 мм.
 По физико-математическим показателям отвечает требованиям ДСТУ Б В.2.7-75-98 (ГОСТ 8267-93)

Гл. инженер

